

JOTAPROFF PVA 03



F010110 11.2008

JOTAPROFF PVA 07 er en vanntynnet, løsemiddelfri dispersjonsmaling til innendørs bruk. Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, glassfiberstrie/-filt papir m.m.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit. A-base for brekking over Jotun Multicolor
Glans.....	3 matt
Viskositet.....	160 cP, 118 K.U.
Litervekt.....	1,40
Tørrstoff i volum %	40

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse.....	0,46-0,53mm / 0,018"-0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min. 15 MPa / Min. 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 3 timer
Bruktørr, minimum.....	Ca. 24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerking.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. +10 ° C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. Innhold i bokser med ulike produktionsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID: Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING: Rengjør med Jotun Husvask. Skyll med vann. Bart jern og spikerhoder grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

GRUNNING: Tidligere malt: Gammel blank og halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves. **Tekstiltapeter** grunnes med Jotun Grunning for tapet.

Krittende, smittende og porøse underlag, som f.eks. puss og betong:

Bør børstes og grunnes med Jotun Grunning for tre og panel eller Jotun Heftgrunning V.

Flater misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med Jotun Grunning for sperring/isolering.

BRUKSMÅTE:

Jotaproff PVA 03 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK: 2 strøk Jotaproff PVA 03. Ved bruk av sterke farger, anbefales Jotaproff Akryl.

MILJØMERKING:

Jotaproff PVA 03er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
