

# JOTUN GRUNNING FOR TRE OG PANEL



E010109 05.2006

JOTUN GRUNNING FOR TRE OG PANEL, er en vanntynnet oljebasert grunning for innvendig bruk. Produktet har god vedheft til treverk og panel. Fyller og dekker ujevnheter i underlaget og skaper et godt underlag før påføring av toppstrøk. Produktet overmales med Jotun interiørprodukter. Det anbefales at kvister på ny panel og gulnet panel blir behandlet med 2 tynne strøk Jotun Kvistlakk vanntynnet før grunning, og at sår og ujevnheter sparkles med Jotun Sparkel for treverk, Akryl/Oljebasert etter grunning.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnet oljebasert tregrunning
Farger.....	Hvit. Kan brytes i A-base resepter over Jotun Multicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	04 matt
Viskositet.....	110 KU, 160 cP
Litervekt.....	1,40
Tørrstoff i volum % .....	34
Flammepunkt i grader Celsius.....	70

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller høytrykksprøyte
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 3 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

## DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	0,45, 0,9, 2,7 og 9 liter i 1/2, 1, 3 og 10 liter spann
Anmerking.....	Underlagets og luftens temperatur må minst være +10°C. Må fraktes og lagres frostfritt. Gir et godt underlag for sparkel.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Kvister på ubehandlet treverk/panel kvistlakkes 2 ganger før grunning med JOTUN GRUNNING FOR TRE OG PANEL. Gulnet panel og tidligere malte flater vaskes med Jotun Husvask, med etterfølgende skylling med rent vann. Ved fortsatt gjennomblødning av gulnet treverk påføres ett strøk JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING. Gammel blank og halvblank maling mattes noe ned med slipepapir og avstøves. Lateksmalte flater bør slipes med stearat slipepapir, etter vask. Smittende, porøse og/eller sugende underlag bør børstes før grunning.

### BRUKSMÅTE:

JOTUN GRUNNING FOR TRE OG PANEL er ferdig til bruk. Påfør malingen jevnt og fyldig. Arbeid raskt og unngå å komme tilbake i halvtørr maling. Karmer, listverk og andre mindre detaljer behandles best med pensel. Større flater som speiler i dører etc., kan med fordel rulles og eventuelt fordrives med pensel hvis en ønsker et slettete utseende enn en rull vanligvis gir.

### AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---