

Tekniske data

LADY TRE & PANEL 15



E010116 10.2008

Lady Tre & Panel 15 er en silkematt, slitesterk interiørmaling basert på moderne alkydoljer. Lady Tre & Panel 15 benyttes som mellom- og toppstrøk på flater som dører, vinduer, listverk, tak og vegg av panel/tre. Lady Tre & Panel 15 fyller og flyter godt, siger ikke og er behagelig å arbeide med.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Oljebasert, silkematt tixotrop sistestrøksmaling
Farger.....	Hvit. A, B og C-base for brekking over Jotun Multicolor.
Glans.....	15 Silkematt
Viskositet.....	350 cP
Litervekt.....	1,12 - 1,35
Tørrestoff i volum %	50
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull/fordriver, pute, sprøyte.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	4 timer
Berøringstørr.....	6-8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 400 g/l (2007). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.
YL-gr. 2

DIVERSE:

Brekking.....
Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

Inntil 10% med Jotun Brekkfarger.
1 og 3 liter.
Rør godt om før bruk. Bokser med ulike
produksjonsnummer blandes før bruk.
BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Jotun Husvask og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattslipes og avstøves. Smittende, porøse og/eller sugende underlag bør børstes og grunnes med Jotun Grunning for tre og panel. Ujevnheter sparkles med Jotun sparkel for treverk, og flekkmales før maling med 2 strøk Lady Tre & Panel 15.

BRUKSMÅTE:

Lady Tre & Panel 15 er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Malingen påføres med pensel eller rull/fordriver.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
