

# Tekniske data

## JOTAPROFF PVA 20



F010112 02.2011

JOTAPROFF PVA 20 er en løsemiddelfri halvblank PVA-kopolymer dispersjonsmaling for innendørs bruk. Benyttes som understrøk, dekkstrøk på vegger og tak av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, glassfiberstrie, papir m.m.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit base, A, B, C base. Hvit base er en fullpigmentert hvitfarge. Kjøpes Hvit base som hvit skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Glans.....	20 halvblank
Viskositet.....	160 cP, 118 K.U.
Litervekt.....	1,25
Tørrestoff i volum % .....	40

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
<b>Veiledende data for høytrykkssprøyte:</b>	
Dyse.....	0,46-0,53mm / 0,018" - 0,21"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min 15 MPa / Min 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 3 timer
Bruktørr, minimum.....	Ca. 24 timer timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann.

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

## DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 og 10liter
Anmerkning.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. +10 °C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

---

## BRUKSANVISNING:

**FORARBEID:** Flatene skal være faste, rene og tørre.

**FORBEHANDLING:** Rengjør med JOTUN HUSVASK. Skyll med vann. Bart jern og spikerhoder grunnes med BENGALACK METALLGRUNNING ARCANOL.

**GRUNNING: Tidligere malt:** Gammel blank og halvblank maling grunnes med JOTUN HEFTGRUNNING V. Andre tidligere flater mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

**Tak misfarget av sot, nikotin e.l.:**

Grunnes med JOTUN GRUNNING FOR SPERRING/ISOLERING.

**BRUKSMÅTE:** JOTAPROFF PVA 25 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

**MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK:** 2 strøk JOTAPROFF PVA 25. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

### MILJØMERKING:

JOTAPROFF PVA 25 er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredsstillende kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



### AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---