

## Tekniske data

# JOTUN HEFTGRUNNING



E010502 12.2008

Jotun Heftgrunning er en helmatt, luktsvak, tiksotrop alkydgrunning. Produktet har meget god hefteevne til de fleste underlag. Bruksområder: Brukes som grunning på de fleste underlag: Tre, tapet, bygningsplater, laminatplater, keramiske fliser i tørre rom, de fleste harde plaster. (På plast og keramiske fliser anbefales et prøveoppstrøk for å kontrollere hefteevnen). Jotun Heftgrunning oljebasert kan også brukes som takmaling. f. eks. i problemtak med nikotinsmitting.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tiksotrop alkydmaling
Farger.....	Hvit
Glans.....	3 helmatt
Litervekt.....	1,45
Tørrstoff i volum % .....	46
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

### BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	35 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	80 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	Ca. 12m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte

#### Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,33-0,46mm / 0,013"-0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstrykk.....	min 15 MPa / Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>

#### Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	45 min.
Min. intervall for overmaling.....	8 timer
Bruktørr, minimum.....	8 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann.
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 400 g/l (2007). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

YL-gr.2.

---

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

---

## DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	1/2, 1, 3 og 10 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Bør ikke brukes som første strøk på voksholdige bygningsplater. Kan brytes som A-base over Jotun Multicolor til tilnærmet farge.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være fast, rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes rene med Jotun Husvask og skylles rene med vann. Gammel, blank maling og fabrikkmalte flater mattes ned med slipepapir.

### BRUKSMÅTE:

Jotun Heftgrunning er ferdig til bruk og bør normalt ikke tynnes. Jotun Heftgrunning anvendes som heft-/mellomstrøk og kan også brukes til toppstrøk i tak. På nye sponplater med voksholdig overflate anbefales Jotaplast/Jotaproff i tørre rom.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---