

LADY TRE & PANEL 80 V



E0109 10.2006

Lady Tre & Panel 80 V er en vanntynnet oljemaling til innendørs bruk. Kan brukes som mellom- og toppstrøk på innvendige flater som listverk, karmen, dører, innredninger og på trepanel på vegger og i tak.

Lady Tre & Panel 80 V gir en blank overflate.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnet, oljebasert interiørmaling
Farger.....	Hvit base, A, B, C og Gul-base
Glans.....	80 Blank
Viskositet.....	170 - 210 cP
Litervekt.....	1,00 - 1,20
Tørrestoff i volum %	35 - 40
Flammepunkt i grader Celsius.....	71
Kornstørrelse.....	10 - 20
Slitestyrke.....	God

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	130 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	6 - 8 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull/fordriver og lavtrykkssprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	3 timer
Berøringstørr.....	3 timer
Min. intervall for overmaling.....	9 timer
Bruktørr, minimum.....	24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Til rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Overmaling/Sliping.....	9 timer

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	Hvit 1/2, 1 og 3 liter. Baser 0,45, 0,9 og 2,7 liter.
Anmerking.....	Rør godt om før bruk. Fraktes og lagres frostfritt. Bokser med ulike produktionsnummer blandes før bruk. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være støvfritt, rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Jotun Husvask og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir. Smittende, porøse og/eller sugende underlag bør børstes og grunnes med Jotun Grunning for tre og panel.

BRUKSMÅTE:

Lady Tre & Panel 80 V er ferdig til bruk. Malingen påføres med pensel eller rull/fordriver. Stryk godt ut. Unngå å gå tilbake i halvtørr maling, da er muligheten stor for striper og ujevnt resultat. Eventuelle striper vil kunne strekke seg ut (forsvinne) når malingen er tørr.

NY PANEL:

Påfør 2 tynne strøk Kvistlakk Vanntynnet for isolering av kvister. Husk at Kvistlakken strykes godt ut, så den ikke danner noen kant. Flaten grunnes deretter med Jotun Grunning for tre og panel. Er det sår og spikerhull sparkles disse med Jotun Sparkel for Treverk Akrylbasert/ojebasert. Slip etter hver behandling. Sparkel flekkgrunnes med Jotun Grunning for tre og panel. Til slutt påføres 2 strøk Lady Tre & Panel 80 V i ønsket farge.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
