

# PENGUIN CLIPPER I



E030B03 11.2005

Penguin Clipper I er en konserverende olje for trebåter - også eksotiske treslag.  
Penguin Clipper I er en spesialolje med særlig god inntrengende effekt.  
Impregneringsmiddelet i Penguin Clipper I beskytter treverk mot sopp.  
Penguin Clipper I gir førsteklases underlag for etterbehandling med Penguin Clipper II.  
Penguin Clipper I er spesielt beregnet for trebåter på alt treverk såvel utenbords som innbords.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Konserverende olje basert på spesial-bindemiddel
Farger.....	Klar
Glans.....	Blank
Viskositet.....	DIN beger 4-12 sek.
Litervekt.....	0,83
Tørrstoff i volum % .....	22
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	4-8m <sup>2</sup> /ltr pr. strøk, avhengig av underlaget.
Påføringsmetode.....	Pensel, påføres vått i vått
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer for Clipper II
Bruktørr, minimum.....	Se bruksanvisning
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann.
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	2b
Danmark.....	-

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1 og 3 ltr.
---------------------------	-------------

## **BRUKSANVISNING:**

### **FORBEHANDLING:**

Nytt tre slipes med vannfast papir nr. 60 - 80 for best mulig inntrengning. På tidligere lakkerte flater fjernes all løs lakk ved skraping. Den beste behandling i mange tilfeller vil være en fullstendig fjerning av gammel lakk eller maling. Reprin Spesial er en effektiv maling- og lakkfjerner. Treverk som har stått ubeskyttet en tid må børstes i treets lengderetning for fjerning av løse trefibre.

### **BRUKSMÅTE:**

Clipper I er ferdig til bruk, skal ikke tynnes!

På nytt bart tre påføres minst 5 - 15 strøk Penguin Clipper I avhengig av underlagets sugesevne. Treverk som har vært angrepet av sopp eller bakterier, gir betydelig mer innsugning. Her bør en gi flere strøk. Penguin Clipper I påføres "vått i vått", dvs. neste strøk påføres så snart det forutgående er trukket inn. Så snart impregneringen er slipetørr, pusses med vannfast papir nr. 120.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---