

VISIR GRUNNING - DØR OG VINDU



E0202AD 03.2006

Visir Grunning - Dør og Vindu er en upigmentert oljegrunding for alt utvendig treverk av gran og furu. Den er spesielt godt egnet for vinduer, dører og til høvlete flater og som grunning under transparent beis.

Visir Grunning - Dør og Vindu motvirker svertesopp og råtedannelse i overflatesjiktet og er tilsatt sopphindrende midler. Produktet er tilsatt UV-absorber og radikalfanger og er basert på alkydolje kombinert med sinkoktoat, og har en svak gelekonsistens. Visir Grunning - Dør og Vindu har en meget god inntrengning, og kan påføres hele året, også i minusgrader.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Oljegrunding, tilsatt UV-absorber og radikalfanger, basert på alkydolje og sinkoktoat
Farger.....	Upigmentert, klar
Viskositet.....	ca. 40 sek.(EN 535-3)
Litervekt.....	0,84
Tørrstoff i volum %	ca. 19%
Flammepunkt i grader Celsius.....	63

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	5 - 12 m ² /ltr
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	12 - 18 m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Grunningspensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Tørretider avviker ved endret temperatur, vindforhold og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 1, 3 og 10 liter

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være fast, rent og tørt før behandlingen starter. Avrund alle skarpe kanter. Løse trefibre må fjernes ved sliping/børsting.

BRUKSMÅTE:

Nytt treverk: Behandles før eller omgående etter montering med 1 strøk Visir Grunning - Dør og Vindu. Nytt treverk eksponert ubehandlet lengre enn 4-6 uker, avhengig av årstid, bør vaskes og stålbørstes/slipet og vinduer må avfettes før oljegrunning.

Visir Grunning - Dør og Vindu kan også benyttes som grunning under beis og som grunning på edeltre før behandling med Benar.

Beiset/dekkbeiset/malt treverk: Skitne/soppbefengte flater vaskes med Jotun Kraftvask eller Jotun Husvask. Jotun Kraftvask kan etse aluminium og vindusglass og derfor anbefales Jotun Husvask til vinduer. Skyll godt med vann etterpå. Løs maling og løse trefibre fjernes ved skraping/sliping. Bart treverk gis ett strøk med Visir Grunning - Dør og Vindu. På sterkt sugende flater kan 2 strøk (vått i vått) være nødvendig, men husk at Visir Grunning - Dør og Vindu ikke skal danne film på overflaten.

GENERELT:

Visir Grunning - Dør og Vindu er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Må overbehandles innen 3 måneder. Kun til utendørs bruk. Husk å mette all endeved (3-4 strøk vått i vått).

For mer utførlig informasjon, se Visir-brosjyre, HMS-datablad, bruksanvisning, eller www.jotun.no.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
