

Tekniske data

JOTUN MUR SILIKONEMULSJON UNDERSTRØK



F010068 12.2008

Type: Strukturutjevne og rissoverbyggende understrøk og mellomstrøk for utendørs bruk. Diffusjonsåpen med hensyn på vanndamp og CO₂. Brukes i Jotun Mur Silikonemulsjon System.

Bruksområde: Anbefales brukt på alle eldre mineralske underlag med riss avflassing eller andre ujevnheter. Spesielt godt egnet på gamle pussfasader.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Silikonemulsjonsmaling, lett strukturert
Farger.....	Hvit, kan brytes over Multicolor. Fargene vil avvike og er kun ment som toning for å gi bedre dekk for toppstrøket.
Glans.....	Matt
Viskositet.....	34.000 cps
Litervekt.....	1,64

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	200 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	400 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	1-4m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	3-4 timer
Min. intervall for overmaling.....	12 timer
Bruktørr, minimum.....	Avhenger av temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Såpe og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent
Forhold under påføring.....	Flaten må være fast, ren og tørr. Temperaturen i luft og underlag må være min. + 5°C.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 2,7 liter (3liter) og 9 liter (10 liter)

BRUKSANVISNING:

FORARBEID:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING:

Pussarbeider utføres i henhold til NS 3420. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med Jotun Kraftvask, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Flatene skal være tørre før videre behandling. Alle byggtekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

GRUNNING:

Jotun Mur Silikonemulsjon Seis påføres nedenfra og opp. Skal ikke danne film på muroverflaten.

MELLOMSTRØK:

Jotun Mur Silikonemulsjon Understrøk.

Kan brekkes med ½ mengde brekkfarge/tonepasta. Påføres med pensel - krysspensles/villstrykes.

TOPPSTRØK:

1 strøk Jotun Mur Silikonemulsjon Maling hvis understrøk er påført, ev. 2 strøk med maling.

GENERELT:

Kan blandes over Jotun Multicolor. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk. Produktet er ferdig til bruk. Rør godt om før bruk. Produktet bør påføres med pensel, men kan legges på med rull for deretter å arbeides inn i underlaget med pensel. Bør påføres i små røfter av gangen. For best mulig strukturutjevning og rissoverbygging bør produktet krysspensles (villstrykes). Oppbevares og lagres frostfritt.

For mer informasjon: Se www.jotun.no, Murbrosjyre og HMS-datablad

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
