

Tekniske data

JOTAPLAST 20



F010136 11.2008

Jotaplast 20 er en halvblank, løsemiddelfri PVA-kopolymer dispersjonsmaling for innvendig bruk. Benyttes som toppstrøk på vegger og tak av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, vev, papir m.m.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit. A-base for brekking over Jotun Multicolor
Glans.....	20 halvblank
Viskositet.....	180 cP, 110 K.U.
Litervekt.....	1,20
Tørrstoff i volum %	39

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	35 mikrometer - 55 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	80 mikrometer - 120 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	7-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,46-0,53mm / 0,018"-0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min 15 MPa / Min 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	2 timer
Brukstørr, minimum.....	Ca. 24 timer
	Avviker ved emdret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	10 liter
Anmerking.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. +10 ° C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORARBEID: Flatene skal være faste, rene og tørre.

FORBEHANDLING: Rengjør med Jotun Husvask. Skyll med vann.

GRUNNING: Tidligere malt: Gammel blank og halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves. Bortjern og spikerhoder grunnes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

Krittende, smittende og porøse underlag:

Bør børstes og grunnes med Jotun Heftrunning V.

Tak misfarget av sot, nikotin e.l.:

Grunnes med Jotun Grunning for sperring/isolering

BRUKSMÅTE: Jotaplast 20 påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

MELLOMSTRØK/TOPPSTRØK: 2 strøk Jotaplast 20

MILJØMERKING:

Jotaplast 20 er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
