

Tekniske data

JOTUN MASKINSPARKEL MEDIUM



12.2008

Jotun Maskinsparkel Medium er en lett sparkelmasse basert på latekskombinasjoner for innendørs bruk.

Benyttes til flekk- og helsparkling av puss, betong og lettbetong. Kan også benyttes til skjøt- og flekksparkling og ujevnhete på gipsplater og andre bygningsplater.

Jotun Maskinsparkel Medium har gode påføringsegenskaper, har lite sig og krymp.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Sparkelmasse basert på latexkombinasjoner
Farger.....	Lys grå
Litervekt.....	ca. 1,2
Tørrstoff i volum %	57
Kornstørrelse.....	Maks 0,2 mm.
	Fyllegenskaper: 2mm
pH verdi.....	9,2

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Helsparkling 1 mm tykkelse: 1 liter/m ²
Påføringsmetode.....	Spesialsprøyte, sparkel eller stål Brett, maskin
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	Tilpasses sprøytens kapasitet.
Viftevinkel.....	60 grader
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 1/2 time
Brukstørr, minimum.....	Bør ikke påføres ny sparkelmasse eller maling før den er gjennomtørr, ca. 1 døgn. Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Blandingsforhold.....	En-komponent, ferdig til bruk
Overmaling/Sliping.....	24 timer

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	15 liter sekk og 15 liter spann
Anmerkning.....	Må fraktes og lagres frostfritt. Underlaget og luftens temperatur min. + 10° C

BRUKSANVISNING:

Forbehandling:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med Jotun Husvask og mattslipes. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand, formolje og andre urenheter.

Bruksanvisning:

Påføring og sletting/fordeling av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin. Større utfylling større enn 2 mm skal legges i flere lag. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnete produkter.

Generelt:

Jotun Maskinsparkel Medium er godt egnet til sprøyting. Anbefalt sprøytevinkel 60 grader. Dysestørrelse tilpasses sprøytens kapasitet.

For mer informasjon se teknisk datablad/HMS-datablad/sikkerhetsdatablad til ervervsmæssige brukere.

For mer informasjon se www.jotun.no og HMS-datablad.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
