

Tekniske data

BENGALACK MATT 06



E010105 12.2010

Bengalack Matt 06 er en matt, slitesterk og slagfast emaljelakk til innendørs og utendørs bruk. Bengalack Matt 06 kan benyttes som sistestrøk på Bengalack Metallgrunning Arcanol eller den kan brukes alene. Benyttes som dekkstrøk på jernkonstruksjoner, maskiner, landbruksredskaper. Bengalack kan også brukes på treverk.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydbasert maling
Farger.....	Sort
Glans.....	4-6 Matt
Viskositet.....	320 cP
Litervekt.....	0,91
Tørrestoff i volum %	37
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	35 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	ca. 10-12m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel eller rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,33mm / 0,013"
Viftevinkel.....	Opptil 80 grader
Malingstrykk.....	Min. MPa 15 / Min. 150 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	5 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Min. 24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.
YL-gr. 3

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 0,75 liter

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget skal være rent og tørt og mattslipt. Rent for smuss, olje, fett o.l.. Rustne områder stålørstes til St. 2-3 iflg. SIS055900 og vaskes med Jotun Kraftvask. Tidligere malte flater vaskes med Jotun Kraftvask og skylles godt med vann. Gammel, blank maling bør mattes med sandpapir. Jern og stål grunnes med 2 strøk Bengalack Metallgrunning Arcanol etter anbefalt forbehandling. Lettmetall og sink avfettes med Lynol og behandles med Jotun Kraftvask blandet med vann i forholdet 1:5. God etterskylling med rent vann. Ubehandlet treverk skal grunnes med Jotuns anbefalte grunninger.

BRUKSMÅTE:

Bengalack Emaljelakk 06 påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse. To strøk i system med 2 strøk Bengalack Metallgrunning Arcanol.

GENERELT:

For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
