

REPRIN SPESIAL



E805005 01.2002

Reprin Spesial er en maling- og lakkfjerner på løsningsmiddelbasis. Reprin Spesial får maling-/lakkfilmen til å mykne og løsne fra underlaget slik at den kan skrapes eller spyles av. Reprin Spesial har en kremaktig konsistens og er ikke-sigende. Den er lett å stryke på og må påføres fyldig. Reprin Spesial kan også påføres med høytrykk malersprøyte. Reprin Spesial kan brukes for å fjerne de fleste typer malinger, lakker og beiser. Den kan også benyttes til å fjerne bunnstoffer. Den er derimot ikke virksom på enkelte brennlakker, to-komponente lakker/malinger og linoljeprodukter kombinert med sinkhvittmaling. Reprin Spesial må ikke brukes på linoleum og vinylfliser. Angriper ikke vindusglass, plastbåter e.l. Reprin Spesial kan misfarve oregon pine og svart or, og teak kan bli noe lysere.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Malingfjerner basert på organiske løsningsmidler.
Viskositet.....	>80
Litervekt.....	1,05
Tørrstoff i volum %	14
Flammepunkt i grader Celsius.....	35 °C

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	1-2 m ² pr. liter avhengig av maling/lakk som skal fjernes.
Påføringsmetode.....	Pensel eller høytrykk malersprøyte (stempel- og membranpumper).

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Virketid.....	20 min. til 3 timer, avhengig av temperatur og type maling/lakk. Kan godt virke natten over, gjerne med en plastfolie over. Hvis malingfjerner har begynt å tørke ut, dusj da på litt vann, før fjerning med malerskrape. timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Såpe/Vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1/2, 1 og 3 ltr.
Anmerkning.....	Sørg for god ventilasjon. Må ikke anvendes på linoleum, vinyl o.l. da dette kan løses opp. Dekk til blomster og busker når det er fare for tilgrising. Unngå å arbeide i direkte sol.

BRUKSANVISNING:

BRUKSMÅTE:

Ferdig til bruk. Påføres fylldig og må få virke fra 20min til 3 timer før det fjernes med en skarp malerskrape eller høytrykksspyling. Lav temperatur, særlig hard film eller tykke lag krever lengst virketid og om nødvendig, flere påføringer. Unntak er bunnstoffer som ikke trenger like lang tid. I de fleste tilfeller er bunnstoffet løst opp etter 5-10 minutter, mens primere tar lenger tid. Mange strøk bunnstoff krever flere påføringer av Reprin. Det anbefales at man prøver seg frem. Reprin Spesial kan gjerne få virke over natten. Dsj da på litt vann, før fjerning med malerskrape. Vask flaten til slutt grundig med rent vann.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
