

# JOTUN GIPSPLATESPARKEL



F010417 07.2001

Jotun Gipsplatesparkel benyttes til skjøt- og flekksparkling av gipsplater og andre bygningsplater. Sammen med Jotun Sparkelremse Papir (PERFA) egner den seg godt til strimling av gipsplateskjøter. Kan også brukes ved maskinell strimling med f.eks. "Bazooka" eller til skjøt- og helsparkling med en kraftig malersprøyte (stempel).

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Sprøytemasse basert på cellulosederivat og latekskombinasjoner med finknust gradert dolomitt marmor som fyllstoff.
Farger.....	Beige
Litervekt.....	ca. 1,35
Tørrestoff i volum % .....	45
Kornstørrelse.....	Gradert 0 - 0,2 mm etter fastlagt siktekurve.

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Helsparkling 1,5kg/m <sup>2</sup> . Skjøt- og flekksparkling 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Påføringsmetode.....	Håndsparkling med stålsparkel, Tape Tec sparkelutstyr eller lignende. Høytrykkssprøyte type Graco Ultra Mark V, Wagner EP 3000 Dysestørrelse tilpasses pumpens kapasitet. Avstand til underlag ca. 50 cm.

### Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Viftevinkel.....	60 grader
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca 1/2 time
Bruktørr, minimum.....	Bør ikke påføres ny sparkelmasse eller maling før gjennomtørr, ca. 1 døgn. Luftfuktighet og temperatur påvirker tørketiden.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Blandingsforhold.....	En-komponent, ferdig til bruk.

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	10 liter
Anmerkning.....	Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet spann. Må fraktes og lagres frostfritt.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkspeade eller ved sliping. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand og andre ujevnheter.

### BRUKSMÅTE:

Påføres med stålsparkel, stålbrett, Tape Tech sparkelutstyr eller sprøyte. Bruk gjerne sparkelform ved håndsparkling for enklere håndtering av sparkelmassen. Større utfyllinger enn 5 mm bør legges i flere lag eller fylles med Jotun Lettsparkel Grov før Jotun Gipsplatesparkel brukes. Avsliping skal utføres med fint slipepapir.

### BRUKSOMRÅDE:

Benyttes til utjevning av flater av betong, lettbetong, puss samt skjøtsparkling av gipsplater, bygningsplater og gamle tapeter. Sammen med Jotun Sparkelremse Papir (PERFA) danner Jotun Gipsplatesparkel et velegnet sparkelsystem for gipsplater. Massen kan også brukes til avsluttende sparklingsbehandling hvor flater skal males eller trekkes med tynn tapet.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---