

# ODEL HUSDYRROM



F010160 12.2004

Odel Husdyrrom er en løsemiddeltynnet akrylmaling til tak og vegger av puss, betong, sementbaserte plater, spon- og trefiberplater, lettmetallplater og sandsparklede flater i husdyrrom og melkerom til innvendig bruk. I surforsiloer kan undersiden av nye lettmetalltak behandles med Odel Husdyrrom.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akrylbasert sistestrøksmaling
Farger.....	Hvit og 6 farger iflg fargekart
Glans.....	Halvblank
Litervekt.....	1,00-1,20
Tørrestoff i volum % .....	34
Flammepunkt i grader Celsius.....	37
Fleksibilitet.....	God
Glansholdbarhet.....	God
Vannbestandighet.....	Utmerket
Kjemikaliebestandighet.....	God
Løsningsmiddelbestandighet.....	Begrenset

## BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40 mikrometer - 60 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	120 mikrometer - 180 mikrometer
Påføringsmetode.....	Høytrykksprøyte. Pensel eller rull kan brukes på mindre områder.

### Veiledende data for høytrykksprøyte:

Dyse.....	0,018"-0,026"
Viftevinkel.....	40-80 grader
Malingtrykk.....	Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>

### Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Berøringstørr.....	1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	4 timer
Brukstørr, minimum.....	Min. 24 timer
	Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 7
Blandingsforhold.....	En-komponent
Forhold under påføring.....	Min. 5° C og tørt underlag.
Underlag.....	Rengjort, tørr og ubeskadiget overflate. Urenheter på overflaten fjernes med vaskemiddel og vann.

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

---

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	2b
Danmark.....	II -1

---

## DIVERSE:

Brekking.....	Ferdigfarger
Emballasjestørrelser.....	10 ltr
Anmerkning.....	Rør godt om før bruk

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Flater som skal males må være helt rene. Tidligere behandlede flater vaskes med Jotun Kraftvask og skylles godt med rent vann før maling påføres. Flater behandlet med sementmalinger, sandsparkel eller malinger som virker sugende, seises med Jotun Mur Grunning. Gammel kalk fjernes ved bruk av barkspade, skrape eller stålbørste og avstøves før Jotun Mur Grunning påføres. Nye lettmetallplater og nytt galvanisert stål avfettes med Lynol og vaskes med Jotun Kraftvask (1:5) og skylles godt med rent vann (husk beskyttelse ved vask), og påføres 1-2 strøk Penguard Klar. Sett prøve hvis Odel Husdyrrom skal påføres direkte på tidligere behandlet flate for å unngå eventuelt "oppkok".

### BRUKSMÅTE:

Odel Husdyrrom påføres jevnt og fyldig i 2 strøk. Når tilstøtende flater (f.eks. dør- og vinduskarmer) skal males med alkydmaling, må malerarbeidet med Odel Husdyrrom gjøres ferdig før alkydmalingen påføres. For mer informasjon se [www.jotun.no](http://www.jotun.no).

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---