

PENGUIN CLIPPER II



E030B04 02.2004

Penguin Clipper II er en uretanbasert båtlakk som sammen med Penguin Clipper I utgjør et førsteklasses behandlingssystem for trebåter. Penguin Clipper II inneholder UV-filter og har utmerket vannfasthet og slitestyrke, samtidig som Penguin Clipper II beholder sin elastisitet bedre enn vanlige båtlakker.

Penguin Clipper II brukes på alt treverk over vannlinjen, såvel utenbords som innenbords. På bart tre brukes Penguin Clipper II i system med Penguin Clipper I, men kan også brukes alene på tidligere lakkerte flater.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Uretanbasert båtlakk
Farger.....	Klar
Glans.....	Blank
Viskositet.....	175 cP
Litervekt.....	0,89
Tørrstoff i volum %	46
Flammepunkt i grader Celsius.....	35

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	25 mikrometer - 30 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	55 mikrometer - 65 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	16-19m ² /ltr pr. strøk, avhengig av underlaget.
Påføringsmetode.....	Pensel, lofri malerull
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	12 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit
	Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	2b
Danmark.....	-

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1 og 3 ltr.
Anmerkning.....	De viktigste faktorer for et førsteklasses resultat er: Rent underlag - Tette sprekker - 5 - 15 strøk Clipper I - min. 4 strøk Clipper II.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Nytt, eller nyslipt treverk gis 1-2 strøk Jotun Impregnering Impex, deretter påføres min. 5 - 15 strøk Penguin Clipper I, avhengig av underlagets sugsevne. Slipes med vannfast papir nr. 120 når impregneringsoljen er hard nok. Se forøvrig egen bruksanvisning for Penguin Clipper I. Tidligere lakkerte flater rengjøres med Pingo Husvask, skylles med vann og mattslipes med vannfast papir 320. All løs eller hvit-skjoldet lakk fjernes før behandling med Penguin Clipper II, og bare flekker må påføres minst 3 strøk Penguin Clipper I. Det er meget viktig å få tettet alle sprekker og nater. Bruk natekitt.

BRUKSMÅTE:

En betingelse for et godt resultat er at det gis minst 4 strøk Penguin Clipper II. Minimum tørketid mellom strøkene er 12 timer. Det slipes lett mellom strøkene med vannfast papir nr. 320 for å sikre den beste adhesjon. Unngå fuktig vær og fare for duggfall, som kan gi mattskjoldet eller hvitskjoldet overflate.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
