

Tekniske data

JOTUN IMPREGNERING TRE



E020512 11.2010

JOTUN IMPREGNERING TRE er et vanntynnet impregneringsmiddel med meget god effekt mot treborende insekter, råte og muggsopper. For bruk på utsatte trekonstruksjoner som endeved og andre kuttflater, vannbord, vindskier og i lafteknuter. JOTUN IMPREGNERING TRE er tilnærmet luktfri og kan brukes på treverk både inne og ute. Anbefales for treverk i bruk over mark, særlig i forbindelse med utsatte deler av konstruksjoner der det er fare for fuktbelastning f.eks. badetrom, kjellere og utsatte byggdetaljer utvendig.

Utendørs bart treverk som er påført JOTUN IMPREGNERING TRE, skal overflatebehandles for lengst mulig varighet. Overflatebehandles snarest mulig og innen 4 uker.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Vanntynnet treimpregnering
Farger.....	Svak gul
Viskositet.....	1,96 mm ² /s ved 20°C (OECD 114)
Litervekt.....	1,0
Tørrestoff i volum %	4,7
pH verdi.....	pH 6,9

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	4- 7m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, svamp, dypping
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Når overflaten er tørr - 24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann/såpe

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 ltr
Anmerkning.....	Oppbevares utilgjengelig for barn. Fraktes og lagres frostfritt.

BRUKSANVISNING:

TYPE OG EGENSKAPER:

Vanntynnet trebeskyttelsesmiddel.

Til behandling av ubehandlede treoverflater som beskyttelse mot angrep av råtesopper og treborende insekter.

BRUKSOMRÅDE:

JOTUN IMPREGNERING TRE benyttes til behandling av alle fuktutsatte trekonstruksjoner utvendig som innvendig.

Kan med fordel brukes som forsterket behandling av utendørs detaljer på hus, endevedsbehandling og som forbehandling av treverk på båter. Beskytter effektivt treverket mot angrep av råte.

Produktet anbefales ikke på treverk i jordkontakt. (Ved omfattende sopp- eller insektangrep bør fagfolk kontaktes

for vurdering og sanering. Dette gjelder særlig ved angrep av ekte hussopp og husbukk.)

BRUKSMÅTE:

Treverket bør absorbere ca. 150-220 g/m². Uhøvlede materialer kan som regel absorbere denne mengden under en påføring, høvlede materialer vanligvis under to. Endeved skal behandles ekstra nøye, helst ved dyping.

Hvis mulig bør materialene stå 20 minutter i JOTUN IMPREGNERING TRE for å oppnå et større opptak.

Ved bekjempelse av sopp eller insekter i treverk, fjernes alt angrepet materiale. Soppangrep er betinget av fuktighet og det er viktig å forhindre videre fukttilgang. Overfladiske angrep kan fjernes med stålbørste e.l. til intakt treverk og settes godt inn med JOTUN IMPREGNERING TRE. Nye materialer og tilstøtende intakt treverk behandles før montering. Treverk som utsettes for sollys bør overflatebehandles snarest mulig og innen 4 uker for lengst mulig holdbarhet.

ANMERKNINGER:

Bruk hansker og briller. Produktet angriper ikke vindusglass, metall eller plast. Kan overmales med Jotuns produkter beregnet på treverk. Underlaget må være tørt før overmaling. Behandlede flater bør ikke komme i direkte kontakt med matvarer, dyrefôr og lignende. Tilsølte klær og brukt utstyr vaskes i såpe og vann.

JOTUN IMPREGNERING TRE er klar til bruk og skal ikke tynnes. JOTUN IMPREGNERING TRE skal trekke inn i treverket og ikke danne film. JOTUN IMPREGNERING TRE påføres eventuelt i flere strøk/omganger, eventuelt overskudd strykes ut. All endeved behandles ekstra nøye.

For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og sikkerhetsdatablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
